

## MUNKEN POLAR

Munken Polar to ekskluzywny papier niepowlekany, o jedwabście gładkiej powierzchni, naturalnym charakterze i intensywnej białości. Dzięki swoim parametrom zapewnia doskonale rezultaty drukowania. Można go z powodzeniem stosować do druku wysokiej jakości prac: książek, albumów, katalogów, czasopism, druków firmowych, periodyków oraz materiałów edukacyjnych. Obok techniki offsetowej świetnie nadaje się do druku laserowego i cyfrowego, również po uprzednim wykonaniu nadruku offsetowego. Można go także stosować w drukarkach atramentowych. Gramatura 90 g/m<sup>2</sup> została udoskonalona pod kątem zastosowań typu preprint. Dostępne w sprzedaży są również: kremowy Munken Pure, naturalnie biały Munken Lynx śnieżnobiały Munken Kristall.

Standardowe produkty Munken Polar dostępne są z certyfikatem EU Ecolabel, FSC® – The mark of responsible forestry. [www.fsc.org](http://www.fsc.org). FSC-C020637 i PEFC™ PEFC/05-33-99.



The mark of responsible forestry



EU Ecolabel : SE/011/05



### PODSTAWOWE INFORMACJE

Druk wielobarwny . Dostępny w arkuszach . Dostępny w zwojach

### CERTYFIKATY / OŚWIADCZENIA

EU Ecolabel, Papier został przetestowany pod kątem Nordic Ecolabel, ECF, ISO 14001 , EMAS, Paper Profile, DIN EN 71 – bezpieczeństwo zabawek , Kontakt z żywnością , Odporność na starzenie (ISO 9706) , Bezdrzewny , FSC\_C020637 , PEFC\_053399

### TECHNIKI DRUKOWANIA

Offset, Flexo, Druk laserowy , Druk atramentowy czarno-biały

### ODCIEN

Intensywnie biały

### POWIERZCHNIA

Niepowlekany, Gładki

## MUNKEN POLAR

Gramatura (g/m <sup>2</sup> )	80*	90*	100	120	130	150	170	200	240	300B	400B	600B
Nieprzezroczystość (%)	89	91	93	95	96	97	98	99	99	100	100	100
Grubość (µm)	104	117	113	136	147	170	192	226	271	339	452	678
Wolumen (grubość/gramatura)	1.3	1.3	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13
Białość (CIE)	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145
Jasność (ISO 2470/D65 %)	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109
Szorstkość (Bendtsen, ml/min)	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150

Zalecana liniatura rastra 133-150 lpi

<sup>B</sup> Papier kaszerowany.

\* Nadaje się do zastosowań typu preprint.

Podane wartości mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia.