



## Karta techniczna

Parametry	Standard	Jednostka	Wartość
Gramatura	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	80 +/- 2
Grubość	ISO 534	µm	109 +/- 3
Masa	ISO 534		1,36
Wilgotność	ISO 287	%	4,4 +/- 0,6
Chropowatość	ISO 8791	Bendtsen ml/min	230 +/- 50
Białość	ISO 11475	CIE	166 +/- 2
Jasność	ISO 2470-2	%	111 +/- 1
Przezroczystość	ISO 2471	%	92 +/- 2
Sztwność MD	ISO 2493	m/N	130 +/- 15
Sztwność CD	ISO 2493	m/N	50 +/- 15



Referencje:  
 Produkt wykonany z pulpy uwzględnieniem wymagań normy DIN EN 12281  
 Produkt wykonany z pulpy ECF

**Sylvamo France SA**  
 Usine de Saillat  
 87720 Saillat sur Vienne, France  
 Data wyodrębnienia: Marzec 2022

Przedstawione informacje mogą być modyfikowane bez powiadomienia.