



Karta techniczna

Parametry	Standard	Jednostka	Wartość
Treść	ISO 536	g/m ²	80 +/- 2
Grubość	ISO 534	µm	106 +/- 3
Masa	ISO 534		1,33
Wilgotność	ISO 287	%	4,4 +/- 0,6
Chropowatość	ISO 8791	Bendtsen ml/min	220 +/- 50
Białość	ISO 11475	CIE	146 +/- 3
Jasność	ISO 2470-2	%	105 +/- 1
Przezroczystość	ISO 2471	%	92 +/- 2
Sztywność MD	ISO 2493	m/N	110 +/- 15
Sztywność CD	ISO 2493	m/N	50 +/- 15



Referencje:

Produkt wykonany z pulpy uwzględnieniem wymagań normy DIN EN 12281 Produkt wykonany z pulpy ECF

Sylvamo France SA

Usine de Saillat

87720 Saillat sur Vienne, France

Data wydruku: Marzec 2022

Przedstawione informacje mogą być modyfikowane bez powiadomienia.