



## G-PRINT

G-Print to matowy papier powlekany łączący optymalny stopień spulchnienia i sztywność z wyjątkowo gładką, naturalną w dotyku powierzchnią. To sprawia, że charakteryzuje się on doskonałymi właściwościami drukowymi. Ze względu na swoje parametry G-Print idealnie nadaje się do drukowania map, albumów, czasopism, plakatów i materiałów reklamowych. Wszystkie standardowe produkty G-Print dostępne są z certyfikatem FSC™ – The mark of responsible forestry. [www.fsc.org](http://www.fsc.org). FSC-C007342 i PEFC.



### PODSTAWOWE INFORMACJE

Druk wielobarwny . Dostępny w arkuszach . Dostępny w zwojach

### CERTYFIKATY / OŚWIADCZENIA

Papier został przetestowany pod kątem Nordic Ecolabel, ECF, ISO 14001 , EMAS, Paper Profile, DIN EN 71 – bezpieczeństwo zabawek , Bezdrzewny , FSC\_C007342, PEFC\_053398

### TECHNIKI DRUKOWANIA

Offset zwojowy (heatset) , Offset arkuszowy , Flexo, Druk laserowy , HP Indigo

### ODCIEŃ

Biały

### POWIERZCHNIA

Powlekany, Matowy

## G-PRINT

Gramatura (g/m <sup>2</sup> )	70	80	90	100	115	130	150	170	200	250	300
Nieprzezroczystość (%)	87.5	90.5	92	93.5	96	97	98	98.5	99	99.5	99.5
Grubość (µm)	68	77	87	98	113	129	150	172	203	255	318
Wolumen (grubość/gramatura)	0.96	0.96	0.97	0.98	0.98	0.99	1.0	1.01	1.02	1.02	1.06
Białość (CIE)	117	117	117	117	117	117	117	117	119	119	119
Jasność (ISO 2470/D65 %)	95	95	95	95	95	95	95	95	97	97	97
Gładkość (PPS, µm)	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.2	2.2	2.8
Połysk (TAPPI T 480: 75°, g.u.)	<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	<30	<30	<30

Zalecana liniatura rastra 175 lpi

Podane wartości mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia.