

MM Kwidzyn Sp. z o.o.
ul. Lotnicza 1
82-500 Kwidzyn
Poland



KWIDZYN

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPEED-E PREPRINT

Parametr	Odniesienie	Jednostka	Wartość	
Gramatura	EN ISO 536	g/m ²	80 ± 2	90 ± 2
Grubość	ISO 534	µm	106 ± 3	116 ± 3
Wilgotność	EN ISO 287	%	3,8 - 5,2	3,8 - 5,2
Białość CIE średnia z obu stron	ISO 11475	CIE	166 ± 2	166 ± 2
Nieprzezroczystość	ISO 2471	%	94 +2/-1	95 +2/-1
Szorstkość metodą Bendtsena średnia z obu stron	ISO 8791-2	ml/min	180 ± 50	180 ± 50
Absorpcja wody Cobb ₆₀	EN ISO 535	g/m ²	≤30	≤30

Certyfikacja

✓ 100% Włókien ECF

Dane w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.