

19.12.2022

myMEDIA 1360 Monovinył WGP, SAP Index MY1360*

Krótkookresowa, monomerowa folia PCV z permanentnym klejem akrylowym

myMEDIA 1360 Monovinył WGP			
Kod	MY1360*		
Grubość folii	100 (±10)	μm	
Kolor / Wykończenie	Biały / Gloss		
Materiał	Monomer, PVC		
Klej	Permanentny, transparenty, akrylowy		
Podkład	Papier silikonowany, jednostronnie powleczony gliną 135 g/m ²		
Trwałość	3 lata		
Certyfikat trudnopalności	B1	DIN 4102-1	
Temperatura pracy	od -40 do 80	°C	
Zalecana temperatura aplikacji	+10	°C	
Kurczliwość	<0,4mm	FTM 14	
Wydłużenie przy rozciąganiu	Wzdłużne	>160%	DIN EN ISO 527
	Poprzeczne	>180%	DIN EN ISO 527
Wytrzymałość na rozdarcie	Wzdłużne	>20 Mpa	DIN EN ISO 527
	Poprzeczne	>20 Mpa	DIN EN ISO 527
Siła sklejenia po 24h na stali	6,5 N/cm	FTM 1	
Dostępne szerokości	105 / 126 / 137 / 160	cm	
Długość rolki	50	mb	
Zadruk	Latex, Eco-Solvent, Solvent, UV		