

19.12.2022

myMEDIA 1362 Monovinył WGPG, SAP Index MY1362*

Krótkookresowa, monomerowa folia PCV z szarym, permanentnym klejem akrylowym

myMEDIA 1362 Monovinył WGPG			
Kod		MY1362*	
Grubość folii		100 (±10)	µm
Kolor / Wykończenie		Biały / Gloss	
Materiał		Monomer, PVC kalandrowany	
Klej		Permanentny, szary, akrylowy	
Podkład		Papier silikonowany, jednostronnie powleczony glinką 135 g/m ²	
Trwałość		3 lata	
Certyfikat trudnopalności		B1	DIN 4102-1
Temperatura pracy		od -40 do 80	°C
Zalecana temperatura aplikacji		+10	°C
Kurczliwość		<0,4mm	FTM 14
Wydłużenie przy rozciąganiu	Wzdłużne	>160%	DIN EN ISO 527
	Poprzeczne	>180%	DIN EN ISO 527
Wytrzymałość na rozdarcie	Wzdłużne	>20 Mpa	DIN EN ISO 527
	Poprzeczne	>20 Mpa	DIN EN ISO 527
Siła sklejenia po 24h na stali		6,5 N/cm	FTM 1
Dostępne szerokości		105 / 126 / 137 / 160	cm
Długość rolki		50	mb
Zadruk		Latex, Eco-Solvent, Solvent, UV	