

Warszawa, 22 stycznia 2024

Karta techniczna laminat podłogowy CRYSTAL 100



SAP index SALFC100*

CECHA	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ I TOLERANCJA
Grubość folii	μm	100 ± 8
Grubość kleju	μm	30 ± 3
Grubość papieru	μm	85 ± 8
Siła klejenia	N/25mm	14
Średnica gilzy	cal	3
Trwałość na półce	lat	2
Dostępna szerokość	m	0,88/ 1,04/ 1,30/ 1,524
Dostępna długość	mb	100

Laminat podłogowy CRYSTAL 100 posiada atest antypoślizgowy R9.

Klej wodny, akrylowy o wysokiej, początkowej sile klejenia.

Trwałość ochrony UV na zewnątrz- 2 lata.